



Ersätter: 2012-02-16

Datum: 2014-10-08

Universal Kraft 2918

Allroundlim för trä, porslin, glas, keramik, läder, metall, plast mjuka PVC-material. Passar även till limning av presenningar. God beständighet mot olja, bensin, vatten och hushållskemikalier. Innehåller ej toluen.

- **Hög hållfasthet och kraftighugg**
- **Transparent limfog**

TEKNISK DATA

Typ: Polyuretanelastomer i lösningsmedel.
Färg: Transparent/ljusgul.
Konsistens: Tunnflytande.
Torrhalt: Ca 22 %.
Densitet: Ca 900 kg/m³.
Brandfara: Mycket brandfarligt.
Lösningsmedel: Metyletylketon och aceton.
Temperaturbeständighet: +5°C - + 30°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +10°C.
Beständighet: Mycket god mot olja, bensin, PVC-mjukgörare och vatten.
Värmebeständighet: Ca +70°C.
Monteringstid: Vid kontaktlimning pressar ytorna ihop inom ca 30 minuter. Vid enkelimning pressas ytorna ihop omedelbart.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
Mycket brandfarlig. Farligt vid inandning och förtäring.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller flyktiga lösningsmedel. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Undvik hudkontakt. Redskap rengörs med aceton.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytorna ska vara rena, torra och fettfria. Normalt används limmet som kontaktlim, varvid lim appliceras

på båda ytorna och får torka från 2 – 30 minuter. Pressa samman under högsta möjliga tryck. Limningen fäster direkt och kan inte efterjusteras. Limfogen har tillräcklig hållfasthet för att de limmade detaljerna skall kunna hanteras direkt efter pressning. Sluthållfastheten erhålles dock först inom 1 – 2 dygn. Vid limning av porösa material appliceras limmet endast på en av ytorna och direkt därefter pressas materialen samman.

FÖRPACKNING

40 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com
